



PRODUCTOS NISOL LTDA.
UNA INDUSTRIA QUÍMICA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

Fecha edición: 2 2/0 6/24

FICHA TÉCNICA

P.V.A NISOL

DESCRIPCIÓN

P.V.A. NISOL es una emulsión vinílica, reforzada con resinas acrílicas. Con alta concentración de sólidos, diluible en agua, de excelente penetración, poder sellante, flexible, de rápido secamiento y alto rendimiento.

USOS

- Como aditivo para mejorar adherencia y rendimiento de pinturas vinílicas.
- Como imprimante de superficies porosas de estucos (DECORA ESTUCO NISOL Ó RESANE ACRÍLICO), revoques o pañetes (RAPIDIT MORTERO NISOL), ladrillo, cemento, piedras y mampostería en general; mejorando rendimiento, adherencia y acabado final de la pintura.
- Para la elaboración de pinturas arquitectónicas como CARAPLAST, MARMOLPLAST, GRANIPLAST, etc.
- Como acabado final sobre ladrillo limpio, piedra o cemento a la vista, dando una apariencia lustrosa.
- Como aditivo para mejorar adherencia, rendimiento y acabado final de cales para blanquear.

VENTAJAS

- Mayor rendimiento, duración y adherencia de las pinturas.
- Proporciona una mejor y mayor durabilidad del acabado.
- Listo para usar.
- Sella porosidad del sustrato economizando posteriormente consumo de pintura.
- Proporciona una apariencia lustrosa y de embellecimiento como acabado final.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, cal, lechada de cemento u otros materiales extraños. Sobre superficies ya pintadas se debe lijar antes de aplicar el **P.V.A. NISOL**.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

P.V.A. NISOL viene listo para su uso; basta con mezclarlo uniformemente antes y durante la aplicación.

APLICACIÓN

P.V.A. NISOL como imprimante puede aplicarse con brocha o rodillo.

Para mejorar pinturas vinílicas económicas tipo II o tipo III, adicione una (1) parte de **P.V.A. NISOL** por cuatro (4) partes de pintura en volumen y mezcle homogéneamente; obteniendo un ahorro del 20% al 25 % de pintura.

Para la fabricación de pinturas arquitectónicas adicione **P.V.A. NISOL** en la proporción necesaria de acuerdo al producto y formulación.

Para mejorar cales para blanquear mezcle una (1) parte de **P.V.A. NISOL** por ocho (8) partes de agua obteniendo el agua de amasado equivalente al 216% del peso de la cal y ahorre del 10% al 14 % de cal.-

DATOS TÉCNICOS

Color: Blanco

Olor: Neutro

Densidad: 1 gr/ml aprox.

PRECAUCIONES

P.V.A. NISOL se debe agitar en su envase original antes y durante su aplicación. Lave con agua las herramientas e implementos antes de que el producto haya endurecido. En su mezcla y aplicación se recomienda usar gafas y guantes de caucho. Evite el contacto con los ojos, en tal caso lávese inmediatamente con abundante agua limpia y nunca frotarse. En caso de irritación acudir al médico.

RENDIMIENTO

- Como imprimante a tres manos sobre estuco plástico (RESANE ACRÍLICO NISOL), 400 gr. por metro cuadrado aproximadamente dependiendo del estado de la superficie.



PRODUCTOS NISOL LTDA.
UNA INDUSTRIA QUÍMICA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

Fecha edición: 22/06/16

- Como imprimante a tres manos sobre estuco tradicional (DECORA ESTUCO NISOL), 210 gr. por metro cuadrado aproximadamente dependiendo del estado de la superficie.
- Como imprimante a tres manos sobre pañete, 460 gr. por metro cuadrado aproximadamente dependiendo del estado de la superficie.
- Como imprimante a tres manos sobre ladrillo prensado, 420 gr. por metro cuadrado aproximadamente dependiendo del estado de la superficie.

PRESENTACIÓN:

Envase plástico de: ¼ Galón = 1 kilo
Envase plástico de: 5 Galones = 20 kilos

Envase plástico de: 1 Galón = 4 kilos
Tambor de: 50 Galones = 200 kilos

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original bien cerrado, en un lugar fresco y bajo techo. Transportar bajo las precauciones normales para productos químicos.

GARANTÍA:

Nuestra garantía se ajusta a la calidad del producto y no a sus aplicaciones fuera de lo especificado en esta ficha técnica.